扫微信二维码
关注谱尼测试

Pony Testing International Group

测试报告

报告编号：BNCY7A9L84454504　　日期：2019.05.27　　

委托单位：　上海日成电子有限公司

委托单位提供样品信息如下：

样品名称：　不锈钢（304）

样品接收日期：2019.05.17

样品测试日期：2019.05.17 至 2019.05.27

测试要求：　RoHS 2011/65/EU 及修订指令(EU)2015/863 附录Ⅱ的要求

测试依据：　(1) IEC 62321-5 Edition 1.0:2013 的方法，用原子吸收光谱仪测定铅的含量

(2) IEC 62321-5 Edition 1.0:2013 的方法，用原子吸收光谱仪测定镉的含量

(3) IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV 的方法，用电感耦合等离子体发射光谱仪测定汞的含量

(4) IEC 62321-7-1 Edition 1.0:2015 的方法，用紫外–可见分光光度计测定六价铬的含量

测试结果：　请参见下页

批准人：

微信扫一扫，使用小程序　小程序扫一扫，在线验证
Code：e1wonz

本页以下空白。

Pony Testing International Group

测试报告

报告编号：BNCY7A9L84454504　　日期：2019.05.27　　

测试结果 (单位：mg/kg)

样品编号及名称：L84454504 不锈钢（304）

测试项目	方法检出限	测试结果	RoHS 限量
铅	1	未检出	1000
镉	1	未检出	100
汞	1	未检出	1000
六价铬	参见备注(4)	阴性	——

备注：(1) mg/kg = ppm

(2) "—"= 未规定

(3) 最大允许极限值引用 RoHS 2011/65/EU 及修订指令(EU)2015/863 附录Ⅱ的要求

(4) 沸水萃取测试：

<0.10 μg/cm^2 以阴性表示，即镀层中不存在六价铬。

0.10 μg/cm^2 ~0.13μg/cm^2 无法判定镀层中是否存在六价铬，需进一步确定。

>0.13 μg/cm^2 以阳性表示，即镀层中存在六价铬。

(5) 未检出(＜方法检出限)

样品编号和照片：




仅对报告照片中的样品负责

本页以下空白。

测试流程图

测试人员：姚仲奇
审核人员：郝海祥
实验室负责人：曹佳
样品按照下述流程被完全消解（六价铬除外）。



报告结束